

MADETEC FILLER TRANSPARENTE

MD4002

DESCRIPCIÓN

Tapaporos transparente de secado rápido para rellenar madera.

USOS

Se utiliza como un tapaporos de secado rápido, sobre cualquier tipo de madera porosa, plywood, entre otros.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto poder de relleno.
- Un solo componente y de secado rápido.
- Fácil de aplicar.
- Puede aplicarse sellador, tinte o acabado sobre tapaporos

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Resina Acrílica	-
Color	Transparente	-
Peso por galón	4.05 – 4.25	kg/gal
Viscosidad	27 – 29	S, Copa Zahn #2
% Sólidos por peso	28 – 30	%
% Sólidos por volumen	14 – 16	%
Métodos de aplicación	Brocha, trapo o estopa	-
Limpieza del equipo	Thinner MD116	-
Secado a 25°C	Tacto	2 – 5 min
	Para quitar	5 min
	Para recubrir	1 h

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Debe aplicarse a una superficie de madera nueva, seca, limpia, bien lijada y que no esté resinosa. En caso de maderas de repinte, se pueden presentar dos opciones: *Película actual en mal estado*: elimine con Thinner Madetec adecuado, y por medios mecánicos. Acondicione luego como si se tratara de una superficie nueva. *Película actual en buen estado*: acondicione, lijando la película existente en el sentido de la veta. Use un proceso de lija adecuado, dependiendo de la profundidad, que permita nivelar y uniformar la superficie; luego, afínala con el papel de lija # 220.

Preparación del producto y Aplicación

Puede aplicarse con brocha, con trapo o con estopa. Este producto ya viene en una presentación lista para uso. En caso de requerir añadir solvente, usar MD116 y no adicionar más de 10%. Dé una mano gruesa del producto. Remueva el exceso de Tapaporos MD4002 con un trapo o mecha, usando movimientos circulares y ejerciendo presión sobre la madera. Deje secar por 1 hora, o preferiblemente toda la noche, antes recubrir. Temperatura óptima de aplicación: de 25 a 30 °C. Humedad relativa ambiental óptima (HR): 60-70%. Las humedades superiores pueden ocasionar blanqueo, por lo que se recomienda dosificar un 5-15% de Retardador. Cuando se esté arriba de un 90% de HR, es preferible no aplicarlo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente. *Equipo de seguridad recomendado*: Anteojos de seguridad y guantes.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com
servicioalclienteSV@pintuco.com
servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com
servicioalclientePA@pintuco.com
servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.